

УФ-СТОЙКАЯ, ГЛЯНЦЕВАЯ ПРОПИТКА ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ БЕТОНА

ГЛЯНЦЕВАЯ ПРОПИТКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ БЕТОНА OF SHINE SHELL 34 (ШАЙН ШЕЛЛ 34)



ОПИСАНИЕ

OF Shine Shell 34 — глянцевая, УФ-стойкая пропитка для защиты декоративного/архитектурного бетона полов и стен (полированный бетон, терацо, топтинг, литые бетонные элементы, тротуарные элементы), которые требуют повышенную защиту от загрязнения, потери цвета, циклов замораживания-оттаивания.

OF Shine Shell 34 может применяться как внутри, так и снаружи помещений и может наноситься на все абсорбирующие бетонные поверхности.

Продукт может наноситься на влажные и сухие поверхности и является «дышащим».

ПРЕИМУЩЕСТВА

- На основе воды.
- Может наноситься как снаружи, так и внутри помещений (УФ-стойкая).
- Защищает от воды, масла, грязи.
- Защищает бетон от высолов.
- Стойкий к погодным условиям (дождь, снег, солнце).
- Защищает от циклов замораживания-оттаивания.
- Может наноситься на свежий бетон.
- Долговечное покрытие, стойкое к абразии.

МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ НА ПОЛАХ

- Торговых центров
- Супермаркетов
- Паркингов
- Ангаров для самолетов
- Складов
- Логистических центров
- Производственных помещений
- Школ и университетов
- Медицинских учреждений
- Офисных помещений и т.д.

УПАКОВКА

Поставляется в 30 л канистры (36 канистр на паллете).

ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД

- В зависимости от качества поверхности: 10-30 м²/л (30-120 мл/м²).

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вид	Жидкость с белым оттенком
Плотность	1,03
pH	8,0
Сухой остаток	33,3%
t° замерзания	0 °C
Срок хранения	1 год в оригинальной закрытой упаковке

ПРИМЕНЕНИЕ

Меры предосторожности / ограничения:

- Защищайте от мороза.
- Всегда очищайте поверхность от грязи, налёта, мембранообразователей, покрытий, которые могут не дать OF Shine Shell 34 проникнуть в структуру основы.
- Наносите продукт только тогда, когда температура воздуха будет выше +2° C минимум в течение 4 часов после нанесения.
- **ЗАЩИЩАЙТЕ ПОВЕРХНОСТЬ, ОБРАБОТАННУЮ OF Shine Shell 34, ОТ КОНТАКТА С ВОДОЙ МИНИМУМ В ТЕЧЕНИЕ 24 ЧАСОВ ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ.**
- Защищайте металлические, стеклянные, деревянные, кирпичные поверхности от попадания на них OF Shine Shell 34. При попадании продукта на эти поверхности, помойте поверхность водой.
- Во всех случаях изучите Лист Безопасности материала перед применением.

УФ-СТОЙКАЯ, ГЛЯНЦЕВАЯ ПРОПИТКА ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ БЕТОНА

Технология нанесения:

- OF Shine Shell 34 может укладываться на свежееуложенный бетон и на бетон любого возраста.
Может наноситься на влажные поверхности (без стоячей воды) и на сухие поверхности.
- Может использоваться внутри и снаружи помещений.
- Очистите поверхность от грязи, остатков, мембранообразователей.
Рекомендуется использовать шлифовальную технику и алмазный инструмент для удаления слабого верхнего слоя бетона, а также при необходимости — для вскрытия щебневого наполнителя. Рекомендуемый уровень шлифовки / полировки перед нанесением OF Shine Shell 34: 200-400 grit пластик или выше (до 1500 grit пластик).
Если необходимо — OF Shine Shell 34 может наноситься на бетонную поверхность без механической обработки.
- Используя распылитель низкого давления, нанесите первый слой OF Shine Shell 34 с расходом, чтобы покрыть всю поверхность без образования пузырьков.
Равномерно растяните продукт по поверхности, используя швабру и моп из микрофибры, предварительно смочив моп продуктом. Средний расход 10-30 м²/л в зависимости от качества поверхности.
- Дайте поверхности высохнуть в течение 24 часов.
- Как только поверхность высохла, рекомендуется полировка поверхности высокоскоростной полировальной машиной с войлочным падом без алмазов.
При необходимости нанесите второй слой аналогично.
- При нанесении на вертикальные поверхности всегда начинайте нанесение снизу зигзагообразными движениями.
- **ЗАЩИЩАЙТЕ ПОВЕРХНОСТЬ, ОБРАБОТАННУЮ OF Shine Shell 34, ОТ КОНТАКТА С ВОДОЙ МИНИМУМ В ТЕЧЕНИЕ 24 ЧАСОВ ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ.**
- Поверхность готова к эксплуатации, как только высохла, при этом максимальная стойкость к проникновению воды и различных сред будет достигнута к 7 дню после нанесения.
- Очистите щётки, инструмент, оборудование, распылитель чистой водой непосредственно после использования.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Не используйте кислотных чистящих средств (с pH ниже 7) для очистки обработанных полов. Несмотря на то, что OF Shine Shell 34 улучшит стойкость пола к проникновению различных сред и образованию пятен, некоторые кислотные продукты могут оставлять пятна на поверхности.

Убирайте любые разливы как можно быстрее.

Ежедневная уборка пыли с использованием мопа позволит поддерживать полы в отличном состоянии долгое время. Регулярная очистка пола полумоечной машиной будет улучшать глянец поверхности.

БЕЗОПАСНОСТЬ / ИНФОРМАЦИЯ О ЗДОРОВЬЕ

ХРАНИТЕ ПРОДУКТ ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ ОТ ДЕТЕЙ. Не пейте его. При попадании в желудочный тракт, выпейте большое количество воды. НЕ ВЫЗЫВАЙТЕ РВОТУ искусственно. Обратитесь к доктору. Держите канистру всегда закрытой, когда не используете продукт. Используйте очки и перчатки при нанесении. При попадании в глаза, промойте глаза немедленно чистой водой и обратитесь к доктору, если раздражение не проходит. Дополнительные меры предосторожности, информация по безопасности и первой помощи содержатся в Листе Безопасности материала.

КЛИЕНТСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Продукт доступен по всему миру.

По вопросам технической поддержки, для получения информации по продуктам и контактов дилеров — посетите наш сайт в интернете olmax-floor.ru или пишите на info@olmax-floor.ru.